

Produktbeskrivning

LER MARMORINO



Denna produktbeskrivning anger användningsområden och arbetsrekommendationer. Materialet är testat av tillverkaren och garanterar produktens kvalitet, men inte dess korrekta användning. Användaren ansvarar själv för korrekt applicering. Särskilda förhållanden och underlag måste beaktas för varje projekt.

Underlag

Underlaget ska vara torrt, absorberande och fritt från damm, färg och smörjmedel (oljor, fetter osv.). Alla ojämnheter i underlaget syns tydligare efter ytbehandling, vilket påverkar den slutliga finishens enhetlighet. Ju mer strukturerat underlaget är, desto högre blir materialförbrukningen per kvadratmeter. Underlaget får inte vara blankt eller halt (t.ex. gammal färg, kakel, glas eller metall).

Förhållanden

Underlags- och omgivningstemperaturen ska vara över +5 °C. Vi rekommenderar att underlaget fuktas strax före applicering.

Förberedelse

Blanda 1 kg torr blandning med 450–500 ml rent vatten tills massan är jämn och klumpfri. Börja med att tillsätta ¾ av vattnet, blanda ordentligt, och tillsätt sedan resterande vatten gradvis. Det är bäst att förbereda blandningen dagen innan applicering, men minst 1 timme före användning.

Applicering Lager I

Kontrollera att underlaget är jämnt och ta bort ojämnheter. Dammsug dammiga ytor och grundmåla hela ytan med UKU Primer. Låt grundningen torka helt och fukta ytan före applicering. Applicera första lagret med venetiansk eller japansk spackel. Observera att spår och mönster i det första lagret kommer att synas i efterföljande lager. För att få en jämnare ton, slipa eventuella ojämnheter och spår från första lagret och avlägsna dammet.

Applicering Lager II

När det första lagret har torkat synligt (blivit ljusare), appliceras nästa lager. Var uppmärksam på appliceringsriktning och skapade mönster. Håll spackeln ren och förhindra att materialet klumpar sig mellan verktyg och yta. Applicera materialet i 2–3 lager efter behov. Polera den färdiga ytan (med diagonala rörelser i olika riktningar) med venetiansk eller japansk spackel (rostfritt stål) till önskad glans och finish.

Ytbehandling

Ytan kan lämnas matt. För hög glans kan ytan vaxas och poleras med en mjuk, luddfri trasa tills den är torr. Detta ökar också slitstyrkan.

Underhåll

Mindre lagningar kan utföras vid skador. Det är rekommenderat att behålla lite material från samma batch. Observera att lagade områden kan bli något synliga.

Materialåtgång

Beroende på underlagets jämnhet och antal lager: 1–1,5 kg/m².

- 1 kg hink: Vatten 0,45–0,5 l, Räckvidd 0,6–1 m²
- 5 kg hink: Vatten 2,25–2,5 l, Räckvidd 3,3–5 m²
- 10 kg hink: Vatten 4,5–5 l, Räckvidd 6–10 m²

Säkerhet

Undvik inandning av damm och ögonkontakt. Vid kontakt med ögonen, skölj med saltlösning. Förvaras oåtkomligt för barn.

Förvaring

Förvaras torrt. Hållbarhet 2 år från tillverkningsdatum. Datum anges på förpackningen. Små färgvariationer mellan batcher kan förekomma.

Svensk återförsäljare: **Brukspecialisten AB**, www.brukspecialisten.se

BRUKSPECIALISTEN

The product description lists the possible uses of the material and gives recommendations for working. The manufacturer has tested the material and ensures its quality, but cannot guarantee that it is used in the proper manner. Hence, the user is not released from liability. The particular conditions and surfaces need to be taken into account for each object.

Saviukumaja OÜ | Mõisahoovi tee 5 Mooste, Põlvamaa 64616 Estonia | +372 56505505 | www.uku.eu